materiales para procesos industriales



grafito









- Autolubricante
- Resistencia a la corrosión
- Bajo coeficiente de fricción
- Excelente al choque térmico
- Baja dilatación







| CALIDAD | | Extruido | Isostático | Con impregnación | |
|-------------------------------|-----------------------|----------|------------|------------------|-----------|
| PROPIEDADES FÍSICAS | | | | | |
| Impregnación | | | | Resina | Antimonio |
| Densidad aparente | g/cm³ | 1,71 | 1,85 | 1,83 | 2,70 |
| Porosidad | % | 18 | 15 | 0,1 | 0,5 |
| Contenido en Cenizas | % | 0,3 | 0,1 | | |
| Dureza Rockwell | HR _B 5/100 | | | 110 | 115 |
| Resistencia a Compresión | MPa | 50 | 86 | 200 | 220 |
| Resistencia a Flexión | MPa | 13,5 | 42 | 80 | 90 |
| Módulo de Young | Gpa | 12 | 10,8 | 15 | 30 |
| Conductividad Térmica | W/mºC | 200 | 122 | 8 | 20 |
| Resistividad Eléctrica | μΩm | 8 | 9,5 | 35 | 2 |
| Coeficiente de Dilatación | 10 ⁻⁶ /°C | 2,5 | 4,4 | 5 | 8 |
| Temperatura Máxima de Trabajo | ٥C | | | 250 | 400 |



NOTA: Estas medidas deben tomarse como valores medios y son a título informativo, no comprometiendo a la sociedad Carbosystem



materiales para procesos industriales



grafito







